

Colle à carrelage à base de ciment classe C1

***Bonne maniabilité - Antidérapant, temps ouvert prolongé - Bonne résistance
à l'humidité***

Description :

Colle à base de ciment, classée C1 selon la norme UNE-EN 12004.

Adhésif avec une force de liaison élevée garantie et une excellente résistance à l'humidité comme grâce à la qualité de ses liants hydrauliques. La technologie utilisée dans l'adhésif Eagle confère au produit de bonnes caractéristiques rhéologiques, ainsi qu'un glissement réduit, grâce aux copolymères incorporés dans le mélange.

Surfaces d'application :

Surfaces conventionnelles et sols et finitions en mortier à base de ciment. La surface d'application doit être dure, parfaitement prise et exempte de poussière, de peinture, d'huile, etc.

Pour le carrelage sur des supports instables soumis à des vibrations ou à des effets de contraction-dilatation, tels que les plaques de plâtre, les panneaux de particules, les planchers chauffants, les terrasses, les balcons, etc. Il est nécessaire que la colle à carrelage soit classifiée avec un pack EAGEL PROELAST pour un sac de 20 kg Eagle C1.

Mode d'emploi :

- 1- Ajouter de l'eau et mélanger à la main ou mécaniquement jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse de consistance maniable.
2. Laisser reposer la pâte pendant 5 minutes et mélanger à nouveau avant d'appliquer.
3. Étalez la pâte sur la surface par sections d'une surface ne dépassant pas 2 m², en peignant avec une truelle appropriée. Si un double encollage est nécessaire, étalez le mélange sur le dos du carreau comme Bien.
- 4- Placez les carreaux de céramique sur l'adhésif fraîchement posé, en appuyant légèrement pour vous assurer que toute la surface du carreau entre en contact avec l'adhésif, en remplissant les éventuelles rainures.



5. Laisser un joint d'une largeur d'au moins 1,5 mm entre les carreaux intérieurs et d'au moins 5 mm entre les carreaux extérieurs. Attendre 24 heures avant le jointoiment des carreaux muraux et 48 heures avant le jointoiment des carreaux de sol.

6. Respectez tous les joints périmétriques et structuraux. Placer un joint de cloison tous les 50 m² pour un carrelage intérieur et un tous les 30 m² pour un carrelage extérieur.

Application

Carrelage de sols et finitions intérieurs et sols extérieurs avec des carreaux céramiques de porosité moyenne/haute/ basse.

Convient pour la pose de marbre et de pâte vitreuse "**gresite**". Une technique de double encollage doit être utilisée pour les carreaux de plus de 900 cm² (30 cm x 30 cm). Convient à à utiliser avec des carreaux de porcelaine de petit format.

Avertissements et recommandations :

- Eviter d'appliquer sur des enduits morts ou des enduits fragiles.

-Ne pas appliquer ce produit en cas de gel ou de pluie prévu.

-Dans des conditions climatiques extrêmes (vent ou températures élevées), le produit sèche plus rapidement qu'habituel. Cela se traduira par un temps d'ouverture plus court.

-En cas de températures élevées, de vent ou si la surface d'application est très absorbante, il est conseillé d'humidifier la surface et attendre que le film d'eau disparaisse avant l'application du produit.

-Vérifier périodiquement qu'un film superficiel ne s'est pas formé sur la pâte adhésive une fois celle-ci étalée sur la surface. Si un film s'est formé, retirer le produit et appliquez une nouvelle couche.

-Vérifiez que la pâte est suffisamment collante en soulevant périodiquement l'un des carreaux déjà en place pour vous assurer qu'il est bien collé.

- Utiliser dans l'année suivant la date d'emballage. Stocker le produit dans son emballage d'origine dans un endroit sec et couvert endroit à l'abri de l'humidité.

Données techniques :

Couleur : blanche

Durée de vie : en pot de la pâte colle à carrelage : > 1 heure. à température ambiante normale.

Couverture : environ 3 à 6 kg de poudre par Mètre carré selon le type de substrat et carrelage dimensions.

Temps d'ouverture : de la colle à carrelage en pâte : env. 20-25 minutes après le couchage.





FICHE TECHNIQUE

Densité : 1,45 kg/l

Rapport de mélange : 51/sac

Résistance à la traction de l'adhésif durci après 28 jours : 1,70 N/mm²

Conditionnement : sacs de 20 Kgs

Stockage : Au moins 12 mois dans un endroit sec dans l'emballage d'origine scellé.

